

Metylan Normal

Pastă pentru tapet, îngroșător, adeziv

Metilhidroxietilceluloză

CARACTERISTICI

- solubilitate rapidă
- insolubil în solvenți organici
- nu prezintă ghemotoace prin amestecare
- inodor
- miscibil cu gips, clei, ciment sau pigmenți
- optimă reținere a apei
- adeziune îmbunătățită prin controlul apei în adezivi speciali
- Pentru tapete hârtie și căptușire cu hârtie

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI SUSPENDARE

Suprafețe:

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, netede și intacte, lipsite de praf, mizerie, unsoare sau ceară și mușgai.

Pregătirea tapetului:

Pereții pictați și pereții lustruiți lipsiți de pori trebuie să fie ușor acoperiți cu nisip și spălați cu amoniac menajer diluat. Vechile învelișuri și pasta trebuie să fie înlăturate cu **Metylan Wallpaper Remover**. Suprafețele poroase trebuie să fie măsurate. A se lăsa să se usuce complet înainte de aplicarea tapetului.

Instrucțiuni de amestecare:

Folosiți o găleată curată și amestecați întregul conținut al pachetului rapid în apă rece în timp ce amestecați continuu. Nu adăugați mai multă apă decât este specificat.

Împrăștiati conținutul pachetului în apă amestecând energic timp de 30 de secunde.

După 20 de minute amestecați din nou în întregime.

Pasta este acum gata să fie folosită.

Instrucțiuni de folosire:

a) Tapete normale

Periați uniform pe spatele tapetului cu o perie scurtă cu păr artificial. Lăsați pasta să se absoarbă în profunzime înainte de a lipi tapetul pe perete. Un tapet cu o greutate mai mare ar trebui lăsat mai mult timp



să absoarbă pasta și poate necesita un al doilea strat. După aplicarea pe perete, ștergeți imediat pasta în exces folosind apă curată și un burete. Urmați instrucțiunile fabricanților de tapet.

b) Tapete speciale

Pentru tapete speciale folosiți Metylan Special.



DATE TEHNICE

Vâscozitate:

(rată de amestecare 1:50 după 30 minute)

8400 - 9300 mPas

(Brookfield RVT, 20 Upm, osie 4 sau 5,

temperatura apei 20°C)

Conținut umiditate:	max. 9 %
NaCl - conținut:	max. 1,5 %
Densitate:	310 - 360 g / L
pH - valoare pastă:	(rată amestecare 1:22) 6,0 - 8,0

Din cauza diverselor condiții de aplicare ce nu sunt sub controlul nostru, fabricanții nu își asumă nici o garanție, expresă sau implicită, și nu sunt răspunzători pentru rezultatele utilizării acestui produs.

