

# MOMENT HEAT SILICONE

## SILICON REZISTENT LA TEMPERATURI RIDICATE

### CARACTERISTICII

- aderență bună pe suprafetele neporoase
- rezistent la ozon, radiații ultra-violete și temperaturi extreme (până la +315°C)
- își păstrează elasticitatea după fixare

### DOMENII DE UTILIZARE

- pentru aplicații de etanșare și îmbinare expuse temperaturilor ridicate: cupoare, coșuri de fum, sisteme de încălzire centrale, instalații de aer condiționat
- etanșare între piese metalice
- garnituri la pompe și motoare

### AMBALARE

- cartuș de 280 ml.



### PREGĂTIREA SUPRAFETEI DE BAZĂ

Suprafețele suport trebuie să fie curate și uscate. Dacă îmbinarea este acoperită cu material de etanșare vechi care poate afecta aderența, acesta trebuie îndepărtat în totalitate, iar suprafețele trebuie curățate.

### MOD DE APLICARE

Se recomandă aplicarea etanșantului la temperaturi cuprinse între +5°C și +40°C. La temperaturi sub +5°C, îmbinarea poate fi efectuată numai dacă suprafețele de îmbinare nu prezintă condens, zăpadă sau gheăță.

Se poate utiliza pe metal curat, sticlă, majoritatea tipurilor de mase lemoioase neuleioioase, râșini siliconice, cauciuc siliconic vulcanizat, ceramică, fibre naturale și sintetice și suprafețe plastice și vopsite. Pentru suprafețele neporoase nu este necesară utilizarea grundului.

### CURĂȚARE

Unele și suprafețele pătate pot fi curățate cu solvent naftă înainte de întărirea completă a etanșantului.

### RECOMANDĂRI

Moment Heat Silicone nu trebuie să intre în contact cu suprafețe din metal coroziv (cupru, plumb) deoarece se emană acid acetic în timpul întăririi. Nu este recomandat să fie utilizat nici pe piatră naturală, deoarece aceasta se poate păta în contactul cu agentul de etanșare. Este interzisă folosirea Moment Heat Silicone la îmbinarea sau montarea oglinziilor; există riscul ca suprafața oglinzii să se corodeze. Nu în ultimul rând, trebuie evitată utilizarea agentului de etanșare pe substraturi cum ar fi betonul, cimentul și mortarul, din cauza emanării de acid acetic în timpul vulcanizării.

După aplicare, nu se recomandă acoperirea Moment Heat Silicone, deoarece vopseaua nu va adera pe suprafața siliconică, datează fiind elasticitatea acesteia.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. A se utilizează numai în locuri bine ventilate. A se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă și cu săpun. Tratați pielea afectată cu o cremă regeneratoare. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. Dacă este necesar, solicitați îngrijire medicală.

### DATE TEHNICE

#### CAUCIUC NEVULCANIZAT

Sistem:	acetoxy
Densitate (ISO 1183):	1,02-1,03 g/cm
Temperatură de aplicare:	+5°C până la +40°C
Rată de extrudare:	330 g/min.
Timp de formare a peliculei (+23°C, 50%RH):	max. 30 min
Rată de vulcanizare (+23°C, 50% RH):	1,5 mm/24h
CAUCIUC VULCANIZAT	
Rezistență la temperatură:	-65°C până la +260°C (+315°C)
Duritate (Shore A, ISO 868):	25
Modul la alungire 100 %:	0,49 MPa
Alungire la rupere:	115%
Rezistență de rupere la tracțiune:	0,55 MPa

4	25	18	13	10	7	6	5	3,5
5	20	15	10	7	6	5	4	3
6	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25
8	13	10	6	3	4	3	2,4	1,75
10	10	8	5	4	3	2	2	1,5

### DEPOZITARE

Calitatea produsului se păstrează nemodificată timp de 18 luni de la data producției dacă este păstrat într-un loc rece (între +5°C și +30°C) și uscat, în cartușe nedesfăcute.